



KNEHO ROM srl

PUNCT DE LUCRU:
445100 Carei, str. Uzinei nr. 87
tel.: +40 261/862.800, +40 361/426 361
+40 726/281.793
fax: +40 261/862.861
e-mail: knehorom@knehorom.ro
www.kneho.com, www.knehorom.ro

4002-1622 Bait nuc pe baza de apa

Descriere:

- ° BAIT NUC PE BAZA DE APA
- ° scoate in evidenta structura lemnului
- ° aplicare usoara
- ° uscare relativ rapida
- ° nuanțare prin adaugare de apa

Domeniu de utilizare: Bait ecologic pe baza de apa, recomandat pentru finisarea suprafetelor din lemn masiv sau lemn furniruit din spatii interioare supuse la solicitari medii. Se caracterizeaza prin colorare uniforma scotand in evident structura naturala a lemnului.

Informatii suplimentare:

- ° Vascozitate la livrare: 13 sec (DIN 4 mm / 20° C)
- ° Vascozitate de aplicare: in stare de livrare
- ° Continut in corp solid: 8-10 %
- ° Densitate: 1.02 +/- 0.05 g/cm³
- ° Diluare/reglarea vascozitatii/deschiderea nuantei: cu apa curata

Exemplu de aplicare:

- aplicare prin pulverizare
- șlefuire cu granulație 180-240 in functie de esenta de lemn
- baituire prin pulverizare uniforma
- uscare min 1,5 ore.
- protectia suprafetei cu sistem pe baza de apa (finisaj hidro)
hidrogrund + hidrolac transparent Kneho cu uscare dupa fiecare strat aplicat de cate 12 ore la temperatura camerei, si slefuire intre straturi cu granulat de 320

SAU

- protectia suprafetei cu sistem pe baza de colvent (finisaj nirocelulozic)
grund NC universal umplutor de pori hidrogrund + lac NC universal in diferite grade de luciu Kneho cu uscare dupa fiecare strat aplicat de cate 1 ora, si slefuire intre straturi cu granulat de 180/280

Indicatii cu caracter general:

- a se utiliza ustensile rezistente la coroziune
- se amesteca bine inainte de utilizare
- efectuati aplicare de proba, mai ales la repere din esente cu continut ridicat de tanina
- temperatura de aplicare intre +15°C si +30°C, temperatura reperelor min 15°C
- pentru a asigura aderenta buna la suprafata, se recomanda aplicarea finisajului pe suport proaspat slefuit, desprafuit in termen de 24 de ore
- numai pentru uz profesional
- depozitare in spatii ferite de inghet la temperatura de min. 8 °C
- ustensilele si vasele in contact cu materialul vor fi curatate imediat dupa utilizare (cu apa sau solvent organic)
- deseuri de material neutilizat, respectiv deseuri rezultate din spalare vor fi eliminate conform normelor legislative in vigoare
- informatiile tehnice au caracter orientativ, respectiv sunt recomandari
- respectati indicatiile din fisa de securitate al produsului