



KNEHO ROM srl

PUNCT DE LUCRU:
445100 Carei, str. Uzinei nr. 87
tel.: +40 261/862.800, +40 361/426 361
+40 726/281.793
fax: +40 261/862.861
e-mail: knehorom@knehorom.ro
www.kneho.com, www.knehorom.ro

4012-8047 H3i Hidrolac multistrat semimat 30 VR

Descriere:

- ° HIDROLAC MULTISTRAT SEMIMAT CU VASCOZITATE RIDICATA
- ° grad ridicat de umplere a porilor
- ° grad ridicat de acoperire
- ° slefuire usoara
- ° uscare rapida
- ° transparenta ridicata

Domeniu de utilizare: Lac ecologic diluabil cu apa, pe baza de acrilati, recomandat pentru finisarea suprafetelor din lemn masiv sau lemn furniruit din spatii interioare supuse la solicitari medii. Se caracterizeaza prin proprietati bune de umplere a porilor si rezistenta la lumina.

Informatii suplimentare:

- ° Viscositate la livrare: 65-70 sec (DIN 6 mm / 20° C)
- ° Viscositate de aplicare: 80 sec (DIN 4 mm / 20° C)
- ° Continut in corp solid: 30-31 %
- ° Densitate: 1.03 +/- 0.05 g/cm³
- ° Diluare/reglarea viscozitatii: cu apa curata

Exemplu de aplicare:

- aplicare prin pulverizare
- șlefuire cu granulație 150 / 180
- grunduire cu hidrogrund incolor
- uscare de min. 6 ore (de preferat 12) la temperatura camerei,
- șlefuire intre straturi cu granulație 320/400
- lacuire cu hidrolac multistrat semimat VR
- uscare pana la ambalare cel putin 12 ore.

Indicatii cu caracter general:

- ambalajele trebuie inchise ermetic pentru evitarea formarii peliculei gelificate pe suprafata. In caz de nerespectare, particole solidificate, filmul gelificat se filtreaza inainte de utilizare.
- a se utiliza ustensile rezistente la coroziune
- se amesteca bine inainte de utilizare
- efectuati lacuire de proba, mai ales la repere din esente cu continut ridicat de tanina
- temperatura de aplicare intre +15°C si +30°C, temperatura reperelor min 15°C
- pentru a asigura aderenta buna la suprafata, suportul proaspat slefuit trebuie finisat in termen de maxim 24 de ore
- numai pentru uz profesional
- depozitare in spatii ferite de inghet la temperatura de min. 8 °C
- ustensilele si vasele in contact cu materialul vor fi curatate imediat dupa utilizare (cu apa sau solvent organic)
- deseuri de material neutilizat, respectiv deseuri rezultate din spalare vor fi eliminate conform normelor legislative in vigoare
- informatiile tehnice au caracter orientativ, respectiv sunt recomandari
- respectati indicatiile din fisa de securitate al produsului