



4002-8902 Grund NC umplutor de pori

Descriere:

- ° GRUND UEMPLUTOR DE PORI PE BAZA DE NITROCELULOZA
- ° grad ridicat de umplere a porilor
- ° slefuire usoara
- ° uscare rapida
- ° transparenta ridicata

Domeniu de utilizare: Se aplica ca prim strat pe suprafete din lemn masiv sau lemn furniruit din spatii interioare supuse la solicitari obisnuite. Se caracterizeaza prin proprietati bune de umplere a porilor si rezistenta fata de lumina si la materiale de uz casnic, ca apa, cafea etc.

Informatii suplimentare:

- ° Vascozitate la livrare: 55-60 sec (DIN 4 mm / 20° C)
- ° Vascozitate de aplicare: 35 sec (DIN 4 mm / 20° C)
- ° Continut in corp solid: 20-22 %
- ° Densitate: 0.92 +/- 0.05 g/cm³
- ° Diluare/reglarea vascozitatii: cu diluant universal Kneho 7810-0000-1
- ° Intarziera uscarii: la umiditate relativa ridicata a aerului, si temperaturi inalte cu intarziertor Kneho 7852-0050

Exemplu de aplicare:

- aplicare prin pulverizare
- șlefuire cu granulație 150 / 180
- grunduire cu 4002-8902.
- uscare cca. 30 minute la temperatura camerei,
- șlefuire cu granulație 280
- lacuire cu lac NC universal Kneho.
- uscare pana la stivuire minim 1 ora, pana la ambalare cel putin 5 ore.

Indicatii cu caracter general:

- se amesteca bine inainte de utilizare
- efectuati lacuire de proba, mai ales la repere din esente cu continut ridicat de tanina
- temperatura de aplicare intre +15°C si +30°C
- a se aplica numai in incaperi cu aerisire buna
- a nu se aplica pe repere albite
- numai pentru uz profesional
- depozitare in spatii bine aerisite, ferit de caldura si raze directe de soare
- ustensilele si vasele in contact cu materialul vor fi curatate imediat dupa utilizare cu diluant universal Kneho.
- informatiile tehnice au caracter orientativ, respectiv sunt recomandari
- respectati indicatiile din fisa de securitate al produsului