



# KNEHO ROM srl

PUNCT DE LUCRU:  
445100 Carei, str. Uzinei nr. 87  
tel.: +40 261/862.800, +40 361/426 361  
+40 726/281.793  
fax: +40 261/862.861  
e-mail: knehorom@knehorom.ro  
www.kneho.com, www.knehorom.ro

## 4002-8990 Lac NC universal lucios 90

### Descriere:

- ° LAC LUCIOS PE BAZA DE NITROCELULOZA
- ° grad ridicat de umplere a porilor
- ° slefuire usoara
- ° uscare rapida
- ° transparenta ridicata

Domeniu de utilizare: Se aplica ca strat de acoperire dupa grunduire pe suprafete din lemn masiv sau lemn furniruit din spatii interioare supuse la solicitari obisnuite. Se caracterizeaza prin proprietati bune de umplere a porilor si rezistenta fata de lumina si la materiale de uz casnic, ca apa, cafea etc.

### Informatii suplimentare:

- ° Vascozitate la livrare: 50-55 sec (DIN 4 mm / 20° C)
- ° Vascozitate de aplicare: 30 sec (DIN 4 mm / 20° C)
- ° Continut in corp solid: 20-22 %
- ° Densitate: 0.91 +/- 0.05 g/cm<sup>3</sup>
- ° Diluare/reglarea vascozitatii: cu diluant universal Kneho 7810-0000-1
- ° Intarziera uscarii: la umiditate relativa ridicata a aerului, si temperaturi inalte cu intarziertor Kneho 7852-0050

### Exemplu de aplicare:

- aplicare prin pulverizare
- șlefuire cu granulație 150 / 180
- grunduire cu grund NC umplutor de pori Kneho.
- uscare de cca. 30 minute la temperatura camerei,
- șlefuire cu granulație 280
- lacuire cu lac universal lucios 4002-8990 (aplicare intr-un strat sau mai multe straturi cu uscare intermediara si slefuire intre straturi)
- uscare pana la stivuire minim 1 ora, pana la ambalare cel putin 5 ore.

### Indicatii cu caracter general:

- se amesteca bine inainte de utilizare
- efectuati lacuire de proba, mai ales la repere din esente cu continut ridicat de tanina
- temperatura de aplicare intre +15°C si +30°C
- a se aplica numai in incaperi cu aerisire buna
- numai pentru uz profesional
- depozitare in spatii bine aerisite, ferit de caldura si raze directe de soare
- ustensilele si vasele in contact cu materialul vor fi curatate imediat dupa utilizare cu diluant universal Kneho.
- informatiile tehnice au caracter orientativ, respectiv sunt recomandari
- respectati indicatiile din fisa de securitate al produsului