



KNEHO ROM srl

PUNCT DE LUCRU:
445100 Carei, str. Uzinei nr. 87
tel.: +40 261/862.800, +40 361/426 361
+40 726/281.793
fax: +40 261/862.861
e-mail: knehorom@knehorom.ro
www.kneho.com, www.knehorom.ro

4003-8830 Lac PUR transparent TS 132- 30 (2:1 cu intaritor 4003-9001)

Descriere:

- ° LAC POLIURETANIC SEMIMAT TRANSPARENT BICOMPONENT
- ° grad ridicat de umplere a porilor
- ° slefuire usoara
- ° uscare rapida
- ° transparenta ridicata

Domeniu de utilizare: Lacul poliuretanic bicomponent semimat, transparent se aplica de pe suprafete din lemn masiv sau lemn furniruit din spatii interioare supuse la solicitari intense. Se caracterizeaza prin proprietati bune de umplere a porilor si rezistenta la lumina si la materiale de uz casnic, ca apa, cafea etc.

Informatii suplimentare:

- ° Viscositate la livrare: 500 cPs +/- 150
- ° Viscositate de aplicare: 25-30 sec(DIN 4 mm / 20° C)
- ° Continut in corp solid: 47-48 %
- ° Densitate: 0.99+/- 0.05 g/cm³
- ° Timp de gelifiere: max. 2 ore la 20°C
- ° Raport de preparare lac/intaritor: 2:1
- ° Intaritor adecvat : 4003-9001
- ° Diluare/reglarea viscozitatii: cu solvent PUR universal 7852-0050

Exemplu de aplicare:

- aplicare prin pulverizare
- șlefuire cu granulație 150 / 180
- grunduire in 1-2 straturi cu grund poliuretanic bicomponent, in functie de porii suprafetei.
- uscare de min. 4 ore la temperatura camerei,
- șlefuire intre straturi cu granulație 280/400
- lacuire cu lac poliuretanic semimat transparent
- uscare pana la ambalare cel putin 12 ore.

Indicatii cu caracter general:

- se amesteca bine inainte de utilizare
- efectuati lacuire de proba, mai ales la repere din esente cu continut ridicat de tanina
- temperatura de aplicare intre +15°C si +30°C
- a se aplica numai in incaperi cu aerisire buna
- pentru a asigura aderența buna la suprafata, suportul proaspat slefuit trebuie finisat maxim in termen de 24 de ore
- **numai pentru uz profesional !**
- depozitare in spatii bine aerisite, ferit de caldura si raze directe de soare
- ustensilele si vasele in contact cu materialul vor fi curatate imediat dupa utilizare cu diluant PUR universal Kneho.
- deseurile de material neutilizat, respectiv deseuri rezultate din spalare vor fi eliminate conform normelor legislative in vigoare
- informatiile tehnice au caracter orientativ, respectiv sunt recomandari
- respectati indicatiile din fisa de securitate al produsului